Produktdatenblatt

EB963005
Artikelnummer

Polymer Holster für Einsatzmehrzweckstöcke – ausziehbar – (EMS-A)

- passend für EMS-A/MES/EMS Einsatz-Mehrzweckstöcke
- Mollekompatibel
- 360° drehbar
- mit Sicherheitsverschluss, einhändig zu öffnen
- Gürteldurchlass größenanpassbar (Gürtel von 30 mm - 56 mm)
- für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet

Der EMS wird im Holster fest adaptierbar, damit er beim Laufen, dynamischen Aktionen wie Klettern, schnellen Bewegungen, Festnahmen sowie längerem Aufenthalt im Fahrzeug nicht stört.

Die Druckknopf-Sicherung gewährleistet das einhändige Öffnen, sichert und fixiert den EMS-A im Holster vor Verlust und Wegnahme.

Passend z.B. für dienstlich gelieferten Manadnock PR24XTS mit 32-36 mm Durchmesser.

Hersteller: Vega Holster IT
Der Hersteller Vega Holster ist ISO 9001:2008 zertifiziert.

Technische Daten:

Material: Polymerspritzguss, Kunststoffverschluss.

Eigenschaften	Norm:	Einheit	Durchschnittswert	
			A*	B*
Zugfestigkeit	ASTM D638 ISO/VDE R/527 DIN 53455	N/mm²	30 - 75	40 - 45
Maximale Dehnung	ASTM D638 ISO/VDE R/527 DIN 53455	%	100 - 150	200 - 250
Zugfestigkeit	ASTM D638 ISO/VDE R/527 DIN 53455	N/mm²	2800 - 2900	1100 - 1200
Flexibiltät Materialstärke (Biegerversuch)	ASTM D790 ISO/VDE R/178 DIN 53452	N/mm²	110 - 120	30 - 40
Flexibiltät der Module (Biegeversuch)	ASTM D790 ISO/VDE R/178 DIN 53452			
Schlagfestigkeit (Pendelschlagprüfung)	ASTM D4812	15 J		
Rockwell Härte	ASTM D785	Scale R	120	104
Rockwell Härte	ASTM D785	Scale D	102	72
Härteprüfung durch Eindruckversuch HC 10	DIN 53456	N/mm²	145	55
Einweichtemperatur	DIN 53460	°C	222 + 2	/
Wärmeformbeständigkeit 1 81 N/mm2	DIN 53461	°C	185	

SCHEDA TECNICA
MATECMID 6 FV 30 NATURALE

Proprietà Termiche	Metodo	Unità	Valori Tipici
Densità	ASTM D792	g/cm³	1.35
Punto di Fusione	DSC	°C	222
Ritiro allo Stampaggio	ASTM D955	%	0,3
Assorbimento Acqua (23°C-24h.in H²O)	ASTM D570	%	0,9
Melt Flow Index	ASTM D1238	g/10min.	
Grado di infiammabilità	UL94		HB
Temperatura di Rammollimento	ASTM D1525	°C	210
Temperatura Di Inflessione Sotto Carico (HDT 0,45N/mm²)	ASTM D648	°C	215
Temperatura di Inflessione sotto carico (1,81 N/mm²)	ASTM D648	°C	205
Temp. d'esercizio in continuo	-	°C	120
Prova del filo incandescente	IEC 695-2-1	°C	
Modulo a Flessione	ASTM D790	N/mm²	8500-4500
Allungamento a Trazione allo Snervamento	ASTM D638	%	
Allungamento a Trazione a Rottura	ASTM D638	%	3,0-3,5
Carico di Trazione allo Snervamento	ASTM D638	N/mm²	
Carico di Trazione a Rottura	ASTM D638	N/mm²	170-190
IZOD c-i	ISO 180/1A	KJ/m²	
IZOD s-i	ISO 180/1U	KJ/m²	>50
Durezza ROCKWELL	ASTM D785	Scala R	120-110
Resistività di Volume	ASTM D257	Ω cm	10^{15}-10^{11}
Resistività di Superfice	ASTM D257	Ω	10^{13}-10^{11}
Resistività Correnti Striscianti	VDE 0303/1	V	KC>500